

Tarvitset:

Terhi Fix -korjausainetta
poran
puukon
lasikuitumattoa
siveltimen
hiomapaperia
Terhi-maalia



Kuten kaikkiin veneisiin, Terhi ABS -veneisiinkin tulee joskus käytössä pieniä kolhuja ja halkeamia. Vaurioiden korjaukseen on olemassa oma korjausaine, Terhi FIX, jota myydään sekä 300 g että 1 kg pakkauksissa Terhi-jälleenmyyjillä sekä verkkokaupassa: www.veneilijanverkkokauppa.fi.

1. Ennen korjausta tulee varmistaa, että välirakenne (uretaani) on kuiva. Käännä vene sellaiseen asentoon, että mahdollinen vesi pääsee valumaan ulos. Rungon alimpaan kohtaan voi tarvittaessa porata reiän, jotta vesi pääsee valumaan ulos paremmin. Halkeamisen pysäyttämiseksi myös halkeaman molempiin päihin on porattava halkaisijaltaan noin 10-15 mm reiät, jotta halkeaminen ei jatku pidemmälle.
2. Koko halkeaman kohta pitää kovertaa noin 1 cm leveäksi, tämä onnistuu hyvin puukolla. Näin menetellään, jotta Terhi FIX -ainetta saadaan myös halkeaman väliin vahvistamaan rakennetta siltä kohdalta.
3. Halkeaman päälle ja väliin levitetään ensin Terhi FIX -ainetta niin, että se ylettyy noin 30-40 mm molemmin puolin halkeamaa. Sitten paikkauskohtaan laitetaan vahvikkeeksi pehmeä lasikuitumatto vahvistamaan halkeamakohtaa. Maton voi painella paikoilleen esim. siveltimellä niin, että se tarttuu mahdollisimman lähelle veneen runkoa. Lopuksi päälle levitetään vielä kerros Terhi FIX -ainetta.
4. Korjauskohdan kuivumisaika on 24 tuntia. Lämpötilan pitää olla yli +15 astetta koko kuivumisajan. Tämä on tärkeää, jotta aine kovettuu oikein.
5. 24 tunnin päästä korjattu kohta hiotaan ja maalataan. Maalin kuivumisen jälkeen vene on taas käyttökunnossa!